



黑色，藍色
合成石



- 特點:
1. 正常使用溫度：300°C(最高工作溫度350度停留20秒時，外觀無明顯變化)。
 2. 變形小，尺寸穩定性好。
 3. 抗化學耐腐蝕。
 4. 機械强度高，良好的機械加工性。
 5. 抗靜電等級 (僅黑色款)。



本體	顏色
合成石 (玻璃纖維強化)	藍色、黑色(抗靜電)

How to order

1 合成石 - 10 - 300 - 455 -
 |
 TYPE T L W

選擇顏色

藍色..... blank

黑色..... BK

1

2

3

單位:mm

厚度 T	1mm指定		整片尺寸	質量 kg
	L	W		
5	10~1000	10~1200	1020 x 1220	11.8
6				14.2
8				18.9
10				23.6
12				28.4
15				35.5

版權所有 製必究

物性表

性能	測試方法	單位	測試條件	產品
顏色	ISO 1183 Method A			黑色，藍色
密度	GB/T1303.2-2009	g/cm ²		1.85
(23°C)抗彎強度	GB/T1303.2-2009	Mpa	23°C±2°C	380
(150°C)抗彎強度	GB/T1303.2-2009	Mpa	150°C±2°C	120
(23°C)彎曲彈性模量	GB/T1303.2-2009	Mpa	23°C±2°C	2.08x10 ⁴
(150°C)彎曲彈性模量	GB/T1303.2-2009	Mpa	150°C±2°C	7.42x10 ³
表面電阻率	GB/T1410-2006	Ω		(4.1x10 ⁷)僅有黑色
吸水性	ISO 62 Method 1	mg	24hr/23°C/water M/23°C/50%	6.3
線型膨脹係數	參照ASTM D696-08el	10 ⁻⁶ /°C		11.2
熱導	ISO 8301:1991	W/m.k		0.43
耐高溫	目測		350°C±5°C，20s，外觀檢查	外觀未見明顯變化，未見分層、起膠、流膠等現象。
工作溫度	目測		180°C±5°C，3000min，外觀檢查	外觀未見明顯變化，未見分層、起膠、流膠等現象。